

品番	HCN-70	HCN-60G	HCD-30G	HCD-20G	HCD-10G	3mmフロートガラス
可視光線透過率 (%)	75	65	34	22	11	91
可視光線反射率 (%)	7	7	6	5	5	7
紫外線透過率 (%)	<1	<1	<1	<1	<1	65
日射透過率 (%)	39	32	20	15	10	85
日射反射率 (%)	6	6	5	5	5	8
日射吸収率 (%)	55	62	75	80	85	7
遮蔽係数	0.66	0.61	0.51	0.48	0.44	1.00
熱貫流率 (W/m ² K)	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	6.0
近赤外線カット率 (%)	95	95	94	94	96	13
日射熱除去率 (%)	42	46	55	58	61	11