

品番	GY-3IR	GY-5IR	GY-15IR	GY-30IR	GY-45IR	3mmフロートガラス
可視光線透過率 (%)	4	8	14	29	44	91
可視光線反射率 (%)	5	5	5	6	6	7
紫外線透過率 (%)	<1	<1	<1	<1	<1	65
日射透過率 (%)	31	34	36	44	50	8
日射反射率 (%)	5	5	5	6	6	8
日射吸収率 (%)	64	61	59	50	44	7
遮蔽係数	0.60	0.62	0.64	0.69	0.74	1.00
熱貫流率 (W/m ² K)	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	6.0
近赤外線カット率 (%)	73	5	76	76	77	13
日射熱除去率 (%)	47	46	44	39	35	11